Расчет толщин и расходов конструктивного огнезащитного покрытия «Тексотерм-К» на 1 м^2 поверхности (без учёта технологических потерь).

ПТМ	Группы огнезащитной эффективности					
	3-я группа		2-я группа		1-я группа	
	Толщина, мм	Расход, кг/м^2	Толщина, мм	Расход, кг/м^2	Толщина, мм	Расход, кг/м^2
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1,4	5,1	4,59	7,0	6,30	10,7	9,63
1,6	4,9	4,41	6,8	6,12	10,5	9,45
1,8	4,7	4,23	6,7	6,03	10,3	9,27
2,0	4,6	4,14	6,5	5,85	10,1	9,09
2,2	4,5	4,05	6,3	5,67	9,9	8,91
2,4	4,4	3,96	6,2	5,58	9,7	8,73
2,6	4,2	3,78	6,1	5,49	9,5	8,55
2,8	4,1	3,69	5,9	5,31	9,3	8,37
3,0	4,0	3,60	5,7	5,13	9,1	8,19
3,2	3,9	3,51	5,6	5,04	8,9	8,01
3,4	**3,7**	**3,33**	**5,5**	**4,95**	**8,7**	**7,83**
3,6	3,6	3,24	5,3	4,77	8,5	7,65
3,8	3,5	3,15	5,1	4,59	8,4	7,56
4,0	3,4	3,06	5,0	4,50	8,2	7,38
4,2	3,3	2,97	4,9	4,41	8,1	7,29
4,4	3,2	2,88	4,8	4,32	7,9	7,11
4,6	3,1	2,79	4,6	4,14	7,8	7,02
4,8	3,0	2,70	4,5	4,05	7,6	6,84
5,0	2,9	2,61	4,4	3,96	7,5	6,75
5,2	2,8	2,52	4,3	3,87	7,3	6,57
5,4	2,7	2,43	4,1	3,69	7,2	6,48
5,6	2,6	2,34	4,0	3,60	7,0	6,30
5,8	2,5	2,25	3,9	3,51	6,9	6,21
6,0	2,4	2,16	3,7	3,33	6,7	6,03
7,0	2,3	2,07	3,5	3,15	6,5	5,85
8,0	2,1	1,89	3,2	2,88	6,3	5,67
9,0	1,9	1,71	2,9	2,61	6,1	5,49
10,0	1,8	1,62	2,7	2,43	5,9	5,31
11,0	1,8	1,62	2,6	2,34	5,7	5,13
12,0	1,7	1,53	2,5	2,25	5,5	4,95
13,0	1,6	1,44	2,4	2,16	5,3	4,77
14,0	1,6	1,44	2,3	2,07	5,1	4,59
15,0	1,5	1,35	2,2	1,98	4,9	4,41
16,0	1,5	1,35	2,2	1,98	4,7	4,23
17,0	1,5	1,35	2,1	1,89	4,5	4,05
18,0	1,5	1,35	2,1	1,89	4,3	3,87
19,0	1,5	1,35	2,0	1,80	4,1	3,69
20,0	1,5	1,35	2,0	1,80	3,9	3,51
21,0	1,5	1,35	2,0	1,80	3,8	3,42
22,0	1,5	1,35	2,0	1,80	3,7	3,33
23,0	1,5	1,35	2,0	1,80	3,6	3,24
24,0	1,5	1,35	2,0	1,80	3,5	3,15