СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ24.Н00509 № ПС 006924

Срок действия с 16.08.2021 г. по 15.08.2026 г.

ОКПД 2: 20.30.22.110
код ЕКПС
код ТН ВЭД:

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя): Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Технология». ОГРН 1136194003770. Адрес: 344000, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, дом 200, пом 17. Телефон: 8 (863) 310-10-61. E-mail: info@texoterm.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции): Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Технология». ОГРН 1136194003770.Адрес: 344000, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, дом 200, пом 17. Телефон: 8 (863) 310-10-61. E-mail: info@texoterm.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: ССБК RU.ПБ24, Орган по сертификации «НТЦ «СТАРТ», 129347, город Москва, улица Холмогорская, дом 2, корпус 3, Э 1, пом XV К 15 ОФ 75., тел. +7(495)125-24-74, e-mail: ntc.start@bk.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию): Эмаль огнезащитная полиакриловая для металлических конструкций, марки «ТЕКСОТЕРМ»®, изготовленная по ТУ 2313-003-83351197-2008, нанесенная в соответствии с технологической инструкцией И-01-2016. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА: ГОСТ Р 53295-2009 с изм.№1 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности». (см. Приложение №1 на бланке № ПС 003615)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ: Отчет сертификационных испытаний № 0558/СТ-21 от 30.07.2021 г., Испытательная лаборатория «Научно-технический центр «СТАРТ» аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ22 до 16.04.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ТУ 2313-003-83351197-2008; Технологическая инструкция И-01-2016.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) **С.В. Смолич**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Д.В. Поленов**

Система добровольной сертификации «Безопасность и Качество» НТЦ «СТАРТ» № ССБК RU.ПБ24 Орган сертификации для сертификатов

ОБРАЗЕЦ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ24.Н00509 № ПС 003615

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата

Эмаль огнезащитная полиакриловая марки «ТЕКСОТЕРМ» ® для металлических конструкций, изготовленная по ТУ 2313-003-83351197-2008, нанесенная в соответствии с технологической инструкцией №И-01-2016, имеет следующие группы огнезащитной эффективности:

2-я группа огнезащитной эффективности (120 мин) по ГОСТ Р 53295-2009 с изм №1 -при испытании на колонне двутаврового сечения профиля №50Б2 по ГОСТ 26020 с приведенной толщиной металла 5,8 мм при толщине сухого огнезащитного слоя 2,6 мм и расходе состава 4,16 кг/м² (без учета потерь), нанесенного на антикоррозионный грунт марки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя 50 мкм;

3-я группа огнезащитной эффективности (90 мин) по ГОСТ Р 53295-2009 с изм №1 -при испытании на колонне двутаврового сечения профиля №50Б2 по ГОСТ 26020 с приведенной толщиной металла 5,8 мм при толщине сухого огнезащитного слоя 1,58 мм и расходе состава 2,5 кг/м² (без учета потерь), нанесенного на антикоррозионный грунт марки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя 50 мкм;

4-я группа огнезащитной эффективности (60 мин) по ГОСТ Р 53295-2009 с изм №1 -при испытании на стальной колонне из швеллера серии 14Л ГОСТ 8240-97 с приведенной толщиной металла 2 мм при толщине сухого огнезащитного слоя 1,66 мм и расходе состава 2,66 кг/м² (без учета потерь), нанесенного на антикоррозионный грунт марки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя 50мкм и с нанесением поверх огнезащитного состава финишного покрытия из эмали марки ХВ-785 (ГОСТ 7313-75), толщиной сухого слоя не менее 60 мкм.

4-я группа огнезащитной эффективности (60 мин) по ГОСТ Р 53295-2009 с изм №1 -при испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля №40К5 ГОСТ 26020-83 с приведенной толщиной металла 15,6 мм при толщине сухого огнезащитного слоя 0,3 мм и расходе состава 0,48 кг/м² (без учета потерь), нанесенного на антикоррозионный грунт марки ГФ-021 (ГОСТ25129-82) толщиной сухого слоя 50мкм и с нанесением поверх огнезащитного состава финишного покрытия грунт-эмаль Виникор- 62 (ТУ 20.30.12-001-54359536-2018), толщиной сухого слоя не менее 60 мкм.

5-я группа огнезащитной эффективности (45 мин) по ГОСТ Р 53295-2009 с изм №1 -при испытании на стальной колонне из швеллера №12Л ГОСТ 8240-97 с приведенной толщиной металла 1,8 мм при толщине сухого огнезащитного слоя 1,14 мм, и расходе состава 1,82 кг/м² (без учета потерь),нанесенного на антикоррозионный грунт марки ГФ-021(ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя 50 мкм и с нанесением поверх огнезащитного состава финишного покрытия Эмаль "RAPID-TEMPORADA" (ТУ2312-001-24202487-2015) толщиной сухого слоя не менее 60 мкм.

5-я группа огнезащитной эффективности (45 мин) по ГОСТ Р 53295-2009 с изм №1 -при испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля №40К3 ГОСТ 26020-83 с приведенной толщиной металла 11 мм при толщине сухого огнезащитного слоя 0,32 мм, и расходе состава 0,51 кг/м² (без учета потерь), нанесенного на грунт HEMPADUR 15570, толщиной сухого слоя 50 мкм и с нанесением поверх огнезащитного состава финишного покрытия HEMPATHANE TOPCOAT 55210, толщиной сухого слоя не менее 60 мкм.

Руководитель (заместитель руководителя) органа посертификации — **С.В. Смолич**

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) — **Д.В. Поленов**

подпись, инициалы, фамилия

ОБРАЗЕЦ