

Почтовый адрес: 426077, Удмуртская Республика, г. Ижевск, а/я 5089, тел./факс: (3412) 941-941

ПАСПОРТ № _____ от « ____ » _____ 2019 г.

Наименование: Грунтовка акриловая водно-дисперсионная «Нортовская®
грунтовка - антисептик»

ТУ 2316-034-24505934-05 (ОКП 231690)

Производится правообладателем ООО «НПО НОРТ» в г.Ижевске, Удмуртская Республика

Свидетельство о государственной регистрации: №RU.18.УЦ.02.008.Е.000024.06.11

Номер партии	Дата изготовления	Вид тары	Масса нетто одного места, кг	Количество мест, шт	Масса нетто мест, кг
Всего:					

Пломба НОРТ _____
номер

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателей	ТУ 2316-034-24505934-05 норма	Номер партии	Фактически по анализу
Цвет и внешний вид грунтовки	Жидкость белого цвета без механических включений		
Цвет покрытия	Образует бесцветное покрытие		
рН среды	7...9		
Плотность при 20°C, г/см ³	1,00...1,02		
Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) °C по вискозиметру ВЗ-246 диаметром сопла 2 мм, с, не менее	40...42		
Антисептическая эффективность по отношению к древоокрашивающим и плесневым грибам	среднеэффективный антисептик		

Основные параметры и характеристики указаны на стр.2

Грунтовка хранится в плотно закрытой таре при температуре окружающей среды не ниже плюс 5°C. Срок годности 2 года.

Использовать в соответствии с инструкцией по применению в редакции от 08.04.2019.

Соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Заключение лаборатории: качество продукции соответствует ТУ 2316-034-24505934-05

Фамилия лаборанта _____ м.п. Паспорт оформил _____

ФИО, подпись

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход при нанесении на деревянную поверхность, г/м ² , не менее	90
Расход при нанесении на пористую поверхность (камень, кирпич, бетон и т. д.), г/м ² , не менее	120
Расход при нанесении на гипсокартон, г/м ² , не менее	60
Внешний вид покрытия	После высыхания однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	9
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, мин, не более	30

М.П.

Свидетельство о государственной регистрации №**RU.18.УЦ.02.008.Е.000024.06.11** от **30.06.2011г.** выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской республике.

Грунтовка акриловая водно-дисперсионная «Нортовская® грунтовка - антисептик»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1 Назначение

1.1 «Нортовская® грунтовка - антисептик» применяется для подготовки к окрашиванию деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных поверхностей внутри и снаружи жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Является грунтовкой глубокого проникновения, обладает антисептическими свойствами.

2 Способ применения

2.1 Требования безопасности

2.1.1 При обращении с грунтовкой и при обработке необходимо соблюдать требования раздела 4 настоящей инструкции.

2.1.2 Хранить в недоступном для детей месте.

2.2 Требования к обрабатываемой поверхности и инструменту

2.2.1 Грунтуемая поверхность должна быть прочной, сухой, очищена от старой отслоившейся краски, побелки, пыли и жира. Масляные и жировые загрязнения удалить раствором мыла или кальцинированной соды с последующей промывкой водой и сушкой поверхности.

2.2.2 Поверхности перед грунтованием рекомендуется зашпатлевать.

2.2.3 Инструменты для нанесения необходимо сразу после использования вымыть и высушить.

2.3 Грунтовка поверхностей

2.3.1 Грунтовка готова к применению. Перед применением грунтовку рекомендуется перемешать.

2.3.2 С целью определения возможности обработки и оценки внешнего вида обработанных поверхностей, следует произвести предварительную обработку небольшого участка поверхностей (150x150 мм).

2.3.3 Грунтовка наносится на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем.

2.3.4 При нанесении состава следует учитывать поправочный коэффициент на непроизводительные потери. При нанесении грунтовки кистью, валиком коэффициент на потери составляет в среднем 1,1. При обработке методом распыления коэффициент на потери составляет 1,2...1,6 в зависимости от вида используемого оборудования и геометрии обрабатываемой конструкции (Приложение 2 «Коэффициент полезного использования лакокрасочных материалов» ВСН 447-84).

2.3.5 Температура окружающей среды и грунтуемой поверхности должна быть не ниже плюс 5⁰С.

2.3.6 Дальнейшие работы с загрунтованной поверхностью можно проводить после высыхания (1 ч. при температуре плюс (20±2)⁰С).

2.3.7 При температуре окружающего воздуха ниже плюс 15⁰С и/или влажности выше 80% время высыхания может увеличиться до 24 часов.

3 Требования безопасности и охраны окружающей среды

3.1 Грунтовка акриловая водно-дисперсионная относится к малоопасным веществам (класс опасности 4). Предельная концентрация в атмосфере воздуха населенного пункта по аммиаку максимальная разовая - 0,2 мг/м³, среднесуточная – 0,04 мг/м³, по

формальдегиду максимальная разовая 0,035 мг/м³, среднесуточная – 0,003 мг/м³, по метилметакрилату максимальная разовая 0,1 мг/м³, среднесуточная – 0,01 мг/м³ (ГН 2.1.6.1338-03). ПДК в воздухе рабочей зоны по аммиаку максимальная разовая 20 мг/м³, по формальдегиду максимальная разовая 0,5 мг/м³, по метилметакрилату максимальная разовая 20 мг/м³, среднесменная – 10 мг/м³ (ГН 2.2.5.1313-03). Кумулятивным действием не обладает. Может оказывать слабое раздражающее воздействие на слизистые оболочки глаз, дыхательных путей и на поврежденные участки кожного покрова.

3.2 При нанесении грунтовки акриловой водно-дисперсионной краскораспылителем необходимо использовать средства индивидуальной защиты (очки, респиратор).

3.3 При попадании грунтовки в желудок следует промыть его водой, затем выпить ½ стакана 2%-го раствора пищевой соды, в котором размешаны 2-3 столовые ложки активированного угля (или 10 таблеток).

3.4 При попадании на кожу промыть водой с мылом, при попадании в глаза промыть большим количеством воды.

3.5 При разливе смыть водой или собрать адсорбирующим веществом.

3.6 После высыхания грунтовка образует защитный слой, безопасный для людей и животных.

4 Транспортирование и хранение

4.1 Грунтовка акриловая водно-дисперсионная транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта; при температуре не ниже плюс 5°C.

4.2 Грунтовка, залитая в полипропиленовые ведра, уложенные в паллеты, транспортируется железнодорожным транспортом в контейнерах по ГОСТ 20435 или ГОСТ 15102. В контейнерах паллеты должны быть уложены рядами в один ярус с заполнением пустот прокладочным материалом.

4.3 Перевозка речным и морским транспортом производится в контейнерах по ГОСТ 20435 или паллетами в один ярус.

4.5 Перевозка автомобильным транспортом производится в паллетах в один ярус.

4.6 Грунтовка водно-дисперсионная хранится в плотно закрытой таре в крытых сухих складских помещениях на расстоянии не менее 0,5 м от нагревательных приборов и светильников в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред, а также легко воспламеняющихся и горючих жидкостей при температуре окружающей среды не ниже плюс 5°C. Срок хранения 2 года с момента изготовления.

5 Гарантии производителя

5.1 Все заявленные значения показателей основаны на результатах испытаний и обеспечиваются при строгом соблюдении инструкции по применению.

5.2 Потребитель несет ответственность за правильность применения состава.

5.3 При обработке поверхностей потребитель должен учитывать обстоятельства, которые могут повлиять на качество обработки.

5.4 При использовании состава без предварительной обработки, претензии к внешнему виду обработанных поверхностей рассматриваться не будут.

Данный паспорт предоставляется для ознакомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики продукции без предварительного уведомления потребителя.