



## Краска фасадная STERLING ЭКСТЕРИОР (цоколь) ВД-АК-113



<b>ТИП</b>	Акриловая краска, модифицированная полиуретанами, щелочестойкая, для наружных работ. Содержит вещества, препятствующие поражению окрашенной поверхности грибками и плесенью.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Бетонные цоколи, загрунтованные металлоконструкции, оцинкованные поверхности, шифер, фасады и крыши производственных и общественных зданий.
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:</b>	
<b>Подготовка поверхности:</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. <u>Неокрашенные поверхности:</u> Поверхность очистить от пыли, грязи и высолов, впитывающие и пористые поверхности загрунтовать грунтом акриловым упрочняющим «STERLING ВД-АК-015». <u>Ранее окрашенные поверхности:</u> Поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлёванные участки поверхности загрунтовать грунтом акриловым упрочняющим «STERLING ВД-АК-015».
<b>Расход (при однослойном нанесении):</b>	Для металлических, оцинкованных, алюминиевых и ранее окрашенных поверхностей – 11-13 м <sup>2</sup> /л (100-120 г/м <sup>2</sup> ); Для бетонных и т.п. поверхностей – 8-10 м <sup>2</sup> /л (130-165 г/м <sup>2</sup> ); Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
<b>Плотность:</b>	База А – около 1,32 кг/л, база С – около 1,18 кг/л (в зависимости от цвета).
<b>Разбавитель:</b>	Вода.
<b>Способ нанесения:</b>	Кисть, валик, краскораспылитель.
<b>Время высыхания:</b>	От пыли – 0,5 часа, для повторной окраски – 1-2 часа (при 20°C и относительной влажности воздуха 65%)
<b>Блеск:</b>	Полуматовый (7-15 по ISO 2813).
<b>Цвет:</b>	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA, ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА МОСКВЫ и др.
<b>Транспортировка и хранение:</b>	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
<b>Вид упаковки:</b>	Металлическая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

+7(495)510-53-63, 526-59-77

[www.nashakraska.ru](http://www.nashakraska.ru), [info@nashakraska.ru](mailto:info@nashakraska.ru)